EPOXY QUICK SET 4ML

ADEZIV EPOXIDIC BICOMPONENT, COMPLET TRANSPARENT, RAPID



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv epoxidic bicomponent, complet transparent, rapid

DOMENIU DE UTILIZARE

Potrivit pentru repararea rapidă, rezistentă și invizibilă a multor materiale, cum ar fi ceramică, porțelan, sticlă, piele, lemn, piatră, beton, marmură, materiale termorigide, metal, ceramică, plastic armat cu fibră de sticlă, PVC rigid, cauciuc și polistiren ®. Atât pentru piese din același material, cât și în combinație cu alte materiale.

Nu este adecvat pentru polietilenă (PE), polipropilenă (PP), PTFE și cauciuc siliconic. Nu este potrivit pentru lipirea pe suprafețe mari de sticlă.

PROPRIETĂȚI

· Rapid
· Complet transparent
· Super puternic
· Universal, adecvat pentru numeroase materiale
· Rezistent la temperaturi între -40°C și +100°C
· Umplutură
· Rezistent la apă
· Rezistent la substanțe chimice
· Poate fi vopsit

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Aplicare recomandată la temperaturi între +10°C și +35°C. Produsul se întărește după amestecarea rășinii cu întăritorul.
Siguranța personală: De preferat, purtați mănuși.
Cerințe ale suprafeței: Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf și grăsime.
Tratamentul preliminar al suprafețelor: Degresați suprafețele ce trebuie lipite, cu alcool denaturat. Aspriți suprafețele netede (hârtie abrazivă).
Unelte: Curățați sculele imediat după utilizare cu apă caldă și săpun.

APLICARE

Acoperire: 1 ml = aprox. 10 cm² la o grosime a peliculei de 1 mm
Instrucțiuni de utilizare:
Suprafețele de lipit trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf și de grăsimi. Aspriți suprafețele netede.
❶ Răsuciți capacul duzei.
❷ Înșurubați dispozitivul de amestecare inclus pe vârfurile duzei. Stoarceți o cantitate mică de adeziv pentru a vă asigura că se realizează un amestec optim al componentelor.
❸ Amplasați dispozitivul de amestecare pe zona care urmează să fie lipită și aplicați pe o parte sau pe ambele părți în cazul materialelor aspre.
Îmbinați piesele împreună fără a presa. Timp de procesare la temperatura camerei aprox. 5 minute. Întărire: La temperatura camerei, rezistența la manipulare este atinsă după aprox. 20 minute și rezistența finală după 12 ore. Aplicarea căldurii grăbește procesul de întărire.
Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele umede cu apă caldă și săpun. Resturile de adeziv întărite pot fi îndepărtate doar mecanic.
Recomandare: Unele tipuri de materiale sintetice nu pot fi lipite, cum ar fi polietilena și polipropilena. Folosiți o bucată de bandă adezivă pentru a menține părțile în poziție, în timp ce adezivul se întărește. **Puncte de atenție:** Timpul de întărire depinde de temperatură.
Adezivul nu se întărește la temperaturi sub +5°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Șos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

EPOXY QUICK SET 4ML

ADEZIV EPOXIDIC BICOMPONENT, COMPLET TRANSPARENT, RAPID

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tehnică lipire:	Aplicare pe 1 parte
Bază chimică:	Rășină epoxidică
Rezistența chimică:	Apă, ulei, vaselină, solvenți, acizi diluați și alcalii
Culoare:	Transparent
Culoare după întărire/uscare:	Transparent
Consistență:	Lichid
Densitate aprox.:	1,16 g/cm^3
Capacitate de umplere:	Foarte bună
Rezistență finală de lipire (Alu):	17 N/mm²
Rezistență finală de lipire după:	12 ore
Timpul de manipulare:	20 minute
Temperatura minimă de aplicare:	5°C
Temperatură minimă de rezistență:	-40°C
Temperatura maximă de rezistență:	100°C
Rezistență la umiditate:	Bună
Raport de amestec:	1:1
Posibilitate vopsire:	Da
Durată păstrare în recipient:	5 minute
Fără solvenți:	Da
Rezistență UV:	Bună
Vâscozitate:	Vâscozitate medie
Vâscozitate aprox.:	20000 mPa·s
Rezistență la apă:	Bună
Solubilitate în apă:	Nu

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un ambalaj închis etanș, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Șos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro