BISON KIT®

ADEZIV DE CONTACT UNIVERSAL, LICHID, SUPER PUTERNIC, CU PENSULĂ INTEGRATĂ



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv universal de contact super puternic pe bază de cauciuc neoprenic, cu pensulă integrată. Pentru nenumărate lucrări de reparații și DIY care necesită lipire imediată. Extrem de potrivit pentru materiale supuse tensiunii. Rezistent la umezeală și îngheț. Rezistent la temperaturi între -40°C și +70°C

DOMENIU DE UTILIZARE

Ideal pentru lipirea suprafețelor sau laminarea multor materiale care necesită lipire imediată, încărcare sau prelucrare. Lipește lemn, plăci, furnir, panouri din plastic și metal (de exemplu, HPL, Formica®), cauciuc (spumă), piele, plută, pânză, linoleum și spumă polietherică (izolare fonică), printre altele, de același tip de material, precum și de multe alte suprafețe. Este, de asemenea, potrivit pentru repararea pantofilor, poșetelor, jucăriilor și mochetelor sau pentru lucrări de artizanat (hobby).
Nu este potrivit pentru spumă de polistiren (Tempex®), PE, PP, PTFE și vinil.

PROPRIETĂȚI

· Lipește imediat
· Super puternic
· Aplicabilitate universală
· Flexibilitate permanentă
· Rezistență la umiditate
· Simplu de utilizat
· Pensulă integrată
· Capac cu filet resigilabil
· Potrivit pentru materiale supuse tensiunii
· Rezistent la temperaturi între -40°C și +70°C
· Utilizare: 300-500 ml/m², aplicat pe ambele părți

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Utilizați adezivul și piesele care trebuie lipite numai la temperatura camerei. Umiditatea relativă trebuie să fie sub 65%, pentru a evita formarea de bule în produsul final. Odată atașate, ajustarea nu mai este posibilă. Întotdeauna testați întâi adezivul pe o porțiune (ascunsă) a suprafeței.
Cerințe ale suprafeței: Suprafețele trebuie să fie uscate, curate, lipsite de praf și grăsime și să se potrivească bine.
Tratamentul preliminar al suprafețelor: Curățați și degresați suprafețele de lipit, pentru a obține rezultate optime.

APLICARE

Acoperire: 2-2,5 m²/litru, aplicat pe ambele părți, în funcție de natura materialelor ce trebuie lipite.
Instrucțiuni de utilizare:
Amestecați bine înainte de utilizare. De preferință, a nu se dilua. Piesele trebuie să fie curate, uscate și lipsite de grăsime. Acoperiți ambele substraturi complet. Lăsați să se usuce timp de cel puțin 10-40 minute. În cazul materialelor poroase, aplicați un al doilea strat și lăsați să se usuce. Apoi, uniți piesele și rulați-le sau loviți-le ferm (cu un ciocan de cauciuc).
Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat reziduurile umede de adeziv. Excesul de adeziv uscat poate fi îndepărtat doar mecanic sau cu diluant pentru vopsea (testați mai întâi).
Puncte de atenție: Pentru rezultate optime, atât adezivul, cât și părțile de lipit trebuie să fie la temperatura camerei (sub nicio formă nu utilizați la temperaturi de sub +10°C). Rezistența finală de lipire depinde de presiunea aplicată. Prin urmare, presați cât mai ferm posibil pe întreaga suprafață. Dacă îmbinarea lipită între materiale poroase este expusă un timp îndelungat la contactul cu apa, este posibil ca adezivul să se detașeze de pe suprafață udă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bază chimică:	Cauciuc neoprenic
Culoare:	Galben/maro
Densitate aprox.	0,86 g/cm3
Punct de aprindere:	K1 (<21°C)
Temperatura minimă de rezistență:	-15°C
Temperatura maximă de rezistență:	70°C
Rezistență la umiditate:	Bună
Materie solidă aprox.:	24%
Vâscozitate:	Lichid

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați închis în mod adecvat, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț. Durata de depozitare este de minim 24 luni.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro