SPUMĂ PU PENTRU CONSTRUCȚII - IZOLAȚIE TERMICĂ ȘI ACUSTICĂ

SPUMĂ IZOLATOARE MONOCOMPONENTĂ CU ACOPERIRE RAPIDĂ



DESCRIEREA PRODUSULUI

Spumă izolatoare monocomponentă cu acoperire rapidă, pulverizabilă, de înaltă calitate. Asigură izolație termică și acustică pe suprafețe mari într-un timp scurt. Poate fi aplicată în locuri greu accesibile și pe suprafețe neuniforme, unde nu este posibilă utilizarea materialelor de izolație convențională.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru izolarea termică și acustică a pereților despărțitori interiori și exteriori ai clădirilor, a acoperișurilor, mansardelor, fațadelor, fundațiilor, subsolurilor, tavanelor și pivnițelor. Ideală pentru izolarea termică și acustică a garajelor (metalice), a șoproanelor, balcoanelor și a suprafețelor denivelate și rugoase.

PROPRIETĂȚI

·Izolare termică #: 0,025–0,03 W/m·K – ideal pentru economisirea energiei
·Întărire rapidă – sigur la atingere în 5 min; poate fi tăiată după 60 min; complet întărită în 24 ore
· Acoperire mare – până la 3 m² per tub la o grosime de 1,5 cm
· Adecvată pentru utilizare la interior și exterior
· Spuma întărită poate fi tăiată și vopsită

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Poate fi aplicată la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C.
Siguranța personală: Purtați mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție în timpul utilizării. De asemenea, asigurați o ventilație adecvată.
Tratamentul preliminar al suprafețelor: Substratul trebuie să fie complet lipsit de praf și de grăsime. De preferință, umeziți suprafețele uscate pentru a optimiza aderența și randamentul.

APLICARE

Acoperire: 3 m² (Ø 1,5 cm)
Instrucțiuni de utilizare:
Suprafața trebuie să fie solidă, curată și lipsită de praf, ulei și grăsime. Purtați mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție și aplicați numai în zone bine ventilate. Umeziți suprafața cu apă înainte de aplicare pentru o mai bună aderență și o întărire mai rapidă. Agitați bine recipientul înainte de utilizare (de cel puțin 30 ori). Înșurubați tubul în pistolul pentru spumă PU și aplicați spuma pe suprafață. Țineți
tubul cu susul în jos în timpul aplicării. După utilizare, curățați pistolul cu un produs de curățare a spumei PU. Sigur la atingere după 5 minute. Aderență inițială 15 min. Timp de întărire completă: 24 ore.
Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat reziduurile de spumă neîntărită cu produs de curățare a spumei BISON sau cu acetonă. Reziduurile întărite pot fi îndepărtate doar mecanic.
Puncte de atenție: Temperatură de aplicare: +5°C până la +30°C (temperatura optimă a aerosolilor este între 20 și 25°C). Dacă este depozitat în condiții de frig, aduceți tubul înainte de utilizare la temperatura camerei timp de cel puțin 20 min. Nu este potrivit pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren și substraturi bituminoase.
Vopsiți sau acoperiți spuma dacă este expusă la UV. Îndepărtați imediat reziduurile de spumă neîntărită cu produs de curățare a spumei PU sau cu acetonă. Reziduurile întărite pot fi îndepărtate doar mecanic.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bază chimică:	Poliuretan-Prepolimer
Culoare:	Albastru
Timp până la tăiere:	60 minute
Tip de uscare/întărire aprox.*:	24 ore
Capacitate de umplere:	Foarte bună
Clasa de incendiu:	B3
Punct de aprindere:	K1 (<21°C)
Temperatura minimă de aplicare:	5°C
Temperatura maximă de aplicare:	30°C
Temperatură minimă de rezistență:	-30°C
Temperatura maximă de rezistență:	80°C
Rezistență la umiditate:	Bună
Formare peliculă după:	5 minute

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Perioada de valabilitate: min. 12 luni de la data fabricației. Durată depozitare limitată după deschidere. Depozitați tubul în poziție verticală între +5°C și +30 °C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro